Technické dáta*		
Vlastnosti		Jednotka
Vydatnosť	0,20 - 0,25 podľa stupňa absorpcie podkladu	kg/m^2
Vzhľad	kvapalina	-
Farba	zelená	-
Riedenie	max 5%	-
Application temperature	+5 /+35	°C
Doba schnutia (T=20°C; R.H. 40%)	30	Min
Skladovanie	12 mesiacov v pôvodných nádobách a na suchých miestach	Mesiace

Záverečné predstavenia		Jednotka	Nariadenia	Výsledky
Priľnavosť k betónu	> 4.0	MPa	EN ISO 4624	-
Odtrhová skúška adhézie	> 580.15	lbf/in^2	ASTM D4541	
Priľnavosť k drevu Odtrhová skúška adhézie	> 4.0 > 580.15	MPa lbf/in^2	EN ISO 4624 ASTM D4541	-
Priľnavosť na skle Odtrhová skúška adhézie	> 4.0	MPa	EN ISO 4624	-
	> 580.15	lbf/in^2	ASTM D4541	
Priľnavosť na kov Odtrhová skúška adhézie	> 4.0 > 580,15	MPa lbf/in^2	EN ISO 4624 ASTM D4541	-
Priľnavosť k sadrokartónu Odtrhová skúška adhézie	1.0	N/mm^2	EN ISO 4624	dostačujúce
	145.03	lbf/in^2	ASTM D4541	
Priľnavosť Aquabond + Diathonite Evolution na korkovom paneli Odtrhová skúška adhézie	85.5	N	EN 1015-12 EN 1542	dobré
	19.22	lbf	ASTM D4541	
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	1000hodín (>5 rokov*)	hodín/rokov	EN ISO 11507 ASTM D4587	-