

Technické dáta

Vlastnosti		Jednotka
Výdatnosť	1,00 m ² / m ² Prekrývanie 3,00 cm	m ² /m ²
Vzhľad	priehľadný	-
Farba	Biela	-
Zloženie	sklenené vlákno	-
Šírka oka	3,5 x 4,2	mm
Cista hmotnosť	80 ± 5%	g/m ²
Hrúbka	0,33	mm
Sklo	typ E	-
Teplota aplikácie	+5 /+35	°C
Čas schnutia (T = 20 ° C; UR 40%)	nevyžaduje sušenie	-
Balenie	rolka 50,00 x 1,00	m

Záverečné predstavenia		Jednotka	Norma
Trakčný odpor Štandardné podmienky	16.5	N/mm	DIN EN ISO 13934-1
Trakčný odpor Roztok 5% NaOH	9	N/mm	DIN EN ISO 13934-1
Trakčný odpor Rýchly test	12	N/mm	DIN EN ISO 13934-1
Predĺženie Štandardné podmienky	4.0	%	DIN EN ISO 13934-1
Predĺženie Roztok 5% NaOH	3.5	%	DIN EN ISO 13934-1
Predĺženie Rýchly test	4.0	%	DIN EN ISO 13934-1

